

检测报告



报告编号 A2250047022101002C

第 1 页 共 5 页

报告抬头公司名称 江门东洋油墨有限公司
地 址 广东省江门市新会区古井镇汇源五路 6 号 529145

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 涂料混合样
样品接收日期 2025.01.21
样品检测日期 2025.01.21-2025.01.27

测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。



夏清
授权签字人

日 期

2025.01.27

No. R294341811

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检测报告

报告编号 A2250047022101002C

第 2 页 共 5 页

测试摘要:

测试要求

EN 71-3:2019+A2:2024 欧洲玩具安全标准

- 特定元素的迁移

测试结果

符合

*****详细结果，请见下页*****

检测报告

报告编号 A2250047022101002C 第 3 页 共 5 页

EN 71-3:2019+A2:2024 欧洲玩具安全标准

▼ 特定元素的迁移

使用方法 EN 71-3:2019+A2:2024, 通过 ICP-OES, ICP-MS, IC-UV 和/或 GC-MS 分析。

类别III：玩具中可刮取材料

测试项目	结果(mg/kg)	方法检出限	限值
	002	(mg/kg)	(mg/kg)
铝(Al)	N.D.	50	28130
锑(Sb)	15	5	560
砷(As)	N.D.	5	47
钡(Ba)	N.D.	50	18750
硼(B)	N.D.	50	15000
镉(Cd)	N.D.	1	17
三价铬(Cr(III)) #1	N.D.	0.2	460
六价铬(Cr(VI))	N.D.	0.002	0.053
钴(Co)	N.D.	5	130
铜(Cu)	N.D.	50	7700
铅(Pb)	N.D.	1	23
锰(Mn)	N.D.	50	15000
汞(Hg)	N.D.	5	94
镍(Ni)	N.D.	5	930
硒(Se)	N.D.	5	460
锶(Sr)	N.D.	50	56000
锡(Sn) #2	N.D.	2	180000
有机锡(TBT) #3	N.D.	0.05	12
锌(Zn)	N.D.	50	46000

备注：

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- mg/kg = ppm = 百万分之一
- #1 根据 EN 71-3:2019+A2:2024 条款 10.1.2, 三价铬含量=铬含量-六价铬含量。
- #2 为符合 EN 71-3:2019+A2:2024 可以通过锡含量来对有机锡进行筛选测试。(锡含量结果小于方法检出限时, 不会执行下一步有机锡测试, 有机锡测试结果显示"--".)

检测报告

报告编号 A2250047022101002C 第 4 页 共 5 页

- #3 根据 EN 71-3:2019+A2:2024 附录 G，有机锡的迁移含量以三丁基锡含量表示。当锡的含量超过有机锡的限值时，通过 GC-MS 分析下表中的十一种有机锡。

EN 71-3:2019+A2:2024 中测试的有机锡
甲基锡 (MeT)
丁基锡 (BuT)
二丁基锡 (DBT)
三丁基锡 (TBT)
四丁基锡 (TeBT)
辛基锡 (MOT)
二辛基锡 (DOT)
二丙基锡 (DProT)
二苯基锡 (DPhT)
三苯基锡 (TPhT)
二甲基锡 (DMT)

样品/部位描述

序号	CTI 样品 ID	描述
1	002	米色液体（干重）

注释：

- 测试样品经过 180℃ 烘烤 15 分钟后测试。
- 本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。



检测报告

报告编号 A2250047022101002C

第 5 页 共 5 页

样品图片



声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 除非另有说明, 报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受 ($w=0$) 二元判定规则进行符合性判定;
5. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

附录

客户参考信息

- 1、底油：S-T28、UVS-T28、UVS-T42、S-T30、S-TSP318、PAS-T28、GS-T29、GS-T28、TEX-、H-、S-25、S-27、S-28、GS-28、GS-29、GS-ACP、GS-DR、GS-ALP、UVS-26、UVS-ASP、S-P28、S-30、S-80、S-DR、S-ACP、S-ASP、S-ALP、S-ADR、N-CEN、S-T23、UVS-T23 系列混合样；
- 2、白磁：W-T10、W-T18、W-T41、W-TSP318、PAW-T18、PAW-T10、PAW-T41、W-TAG、W-L8、W-L9、W-L10、W-13、W-L18、W-30、W-41、W-P41、W-318、W-SP318、W-ACP、W-ASP、W-DR、W-DRY、W-HT、HW-42、HW-43、W-Z100、W-T23 的混合样；
- 3、透明油及金油：G-T68、G-T48、G-T43、G-T483、G-T485、JD、PAG-T48、PAG-T483、G-T38、G-48、G-APN、G-ASP、G-ACP、G-SP318、EFA7-、EFA5-、G-T23 系列混合样；
- 4、光油：F-T38、F-T39、F-T20F、F-T151、F-TSP318、F-TSP56、PAF-T38、F-T33、F-13、F-151、F-20F、F-28、F-30、F-31、F-38、F-318、F-518、F-P38、F-39、F-48-MT、F-53-3D、F-56、F-63、F-65-EBK-15、F-83-LT-15、F-ACP、F-DR、F-ASP、F-ALP、F-DRY、F-HT、F-GH、F-78601-CN、F-T23 系列混合样。

声明：

1. 附录内容由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性。
2. 附录内容为 A2250047022101002C 报告的补充。

