



检测报告

报告编号 A2250047022102001C

第1页 共 4 页

报告抬头公司名称 江门东洋油墨有限公司
地 址 广东省江门市新会区古井镇汇源五路 6 号 529145

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 底油/白磁/透明油及金油/NEW MDK 油墨/光油的印刷样
样品接收日期 2025.01.21
样品检测日期 2025.01.21-2025.01.26

测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。

检测结论 所检项目的检测结果满足 FDA 21CFR 175.300 树脂和聚合物的涂层的限值要求。



郑晴涛

郑晴涛
技术经理

2025.01.26

No. R294347687

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检测报告

报告编号 A2250047022102001C

第2页 共 4 页

测试摘要:

测试要求

FDA 21CFR 175.300 树脂和聚合物的涂层

- 提取物(总残留量)

测试结果

符合

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

*****详细结果, 请见下页*****



检测报告

报告编号 A2250047022102001C 第3页 共 4 页

FDA 21CFR 175.300 树脂和聚合物的涂层

▼ 提取物(总残留量)

测试方法: FDA 21CFR 175.300

食品模拟物: 水; 检测条件: 120°F, 24h

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
总残留量	N.D.	0.05	≤0.5	mg/in²

食品模拟物: 8%乙醇; 检测条件: 120°F, 24h

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
总残留量	N.D.	0.05	≤0.5	mg/in²

食品模拟物: 正庚烷; 检测条件: 70°F, 0.5h

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
总残留量	N.D.	0.05	≤0.5	mg/in²

备注:

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- 根据标准的要求, 进行提取物(总残留量)的测试并评判; 当提取物(总残留量)结果超过限值要求时, 再进行提取物(氯仿提取物)的测试并评判; 当提取物(氯仿提取物)结果超过限值要求时, 再进行提取物{校正后的氯仿提取物[经锌提取物校正(以油酸锌计)]}的测试并评判。 -

样品/部位描述

序号	CTI 样品 ID	描述
1	001	深红色涂层

注释:


- 本报告中全部项目不在资质认定范围内, 出具的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

检测报告

报告编号 A2250047022102001C

第4页 共 4 页

样品图片



声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 除非另有说明, 报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受 ($w=0$) 二元判定规则进行符合性判定;
5. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

附录

客户参考信息

- 1、底油：S-T28、UVS-T28、UVS-T42、S-T30、S-TSP318、PAS-T28、GS-T29、GS-T28、TEX-、H-、S-25、S-27、S-28、GS-28、GS-29、GS-ACP、GS-DR、GS-ALP、UVS-26、UVS-ASP、S-P28、S-30、S-80、S-DR、S-ACP、S-ASP、S-ALP、S-ADR、N-CEN、S-T23、UVS-T23 系列混合样；
- 2、白磁：W-T10、W-T18、W-T41、W-TSP318、PAW-T18、PAW-T10、PAW-T41、W-TAG、W-L8、W-L9、W-L10、W-13、W-L18、W-30、W-41、W-P41、W-318、W-SP318、W-ACP、W-ASP、W-DR、W-DRY、W-HT、HW-42、HW-43、W-Z100、W-T23 的混合样；
- 3、透明油及金油：G-T68、G-T48、G-T43、G-T483、G-T485、JD、PAG-T48、PAG-T483、G-T38、G-48、G-APN、G-ASP、G-ACP、G-SP318、EFA7-、EFA5-、G-T23 系列混合样；
- 4、NEW MDK 油墨：K-\MDE-\CDK-\H-\HL-\AH-\TH-\AK-3829-1L\HP-\UV-\UVJ-\LED-系列混合样；
- 5、光油：F-T38、F-T39、F-T20F、F-T151、F-TSP318、F-TSP56、PAF-T38、F-T33、F-13、F-151、F-20F、F-28、F-30、F-31、F-38、F-318、F-518、F-P38、F-39、F-48-MT、F-53-3D、F-56、F-63、F-65-EBK-15、F-83-LT-15、F-ACP、F-DR、F-ASP、F-ALP、F-DRY、F-HT、F-GH、F-78601-CN、F-T23 系列混合样。

声明：

1. 附录内容由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性。
2. 附录内容为 A2250047022102001C 报告的补充。

